

CEKOL®

ZW-05

Elastyczna zaprawa wyrównująca o zwiększonej przyczepności do podłoża

ZASTOSOWANIE: CEKOL ZW-05 jest zaprawą służącą do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-05 jako podkład zmniejsza zużycie zapraw klejących i wylewek samoniwelujących przy pracach remontowych i wykończeniowych.

WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZW-05 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących. CEKOL ZW-05 jest mrozo- i wodoodporną zaprawą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL ZW-05 jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie nieszkodliwym. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków zwiększających przyczepność do podłoża CEKOL ZW-05 jest szczególnie polecany do naprawy balkonów, powierzchni ścian i sufitów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatluszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoża silnie chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-05 stosuje się na podłożach z muru ceglanego, betonu cementowego, cementowo-wapiennego lub gazobetonu. W przypadku betonu starego, trudno naprawialnego można ją stosować wraz z masą szczerpną CEKOL T-60-A (CEKOL T-60-A stosować zgodnie z instrukcją).

WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,20 do 0,22 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie należy ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Jednorazowo masę można nakładać do grubości ok. 10 mm. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

25 kg

**WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN I PODŁÓG
ORAZ UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW
DO NAPRAW BALKONÓW
POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW**



zwiększona przyczepność do podłoża

naprawa podłóg i ścian



DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania:	PN-EN 998-1 OC CSIV W1
Proporcje mieszanki:	5 - 5,5 l wody na 25 kg suchego proszku
Czas zużycia zaprawy:	około 2 godziny
Wydajność:	1,8 kg/m ² /mm
Grubość warstwy:	2-10 mm
Temperatura wykonywania prac:	+5 °C do +25 °C
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	≥ 6 N/mm ²
Absorpcja wody:	c ≤ 0,40 kg/m ² ·min ^{0,5}
Produkt posiada:	Atest PZH

UWAGI:

1. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.
2. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.